ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED
Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

CPP white film - original test report scan

CPP 薄膜 — 检测数据摘录

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-CPP-WHITE-DATA-2026	**Rev. 2.0**	**2026-11-09**	**Test Data Extract / 检测数据摘录**

1 • DOCUMENT INFORMATION 文档信息

Item 项目	Description 说明
Document type 文件类型	Test Data Extract / 检测数据摘录
Subject 主题	CPP white film - original test report scan
Content basis 内容来源	Original technical document (archived) 原始技术资料（已归档）
Re-issue 重排发行	2026-11-09 · Rev. 2.0
Language 语言	Bilingual headings — English / 中文；正文依据原件转录

2 • TECHNICAL CONTENT 技术内容

薄 膜 质 量 检 测 报 告
Film Test Report

产品名称：CPP乳白膜 Product Type:			生产批号：CPRS-2016C31 Production Batch No:		厚度: 30μm Thickness :	
客户名称： Client:			生产日期：2012.09.26 Date of production :		检验日期：2012.09.26 Date of test :	
检验项目 Test items			标准值 Test standard	检验结果 Results	检验方法 Test Method	判定 Determination
物理机械性能要求 Physical& Mechanical Properties	厚度偏差 % Thickness Tolerance %		±4.0	±2.5	GB/T6672-2001	合格 Pass
	宽度偏差 mm Width Deviation mm		0~+2		GB/T6673-2001	合格 Pass
	拉伸强度 Mpa Tensile Strength Mpa	纵向(MD)	≥35	48	GB/T1040.3-2006	合格 Pass
		横向(TD)	≥20	30		合格 Pass
	断裂伸长率 % Elongation at Break %	纵向(MD)	≥350	602		合格 Pass
		横向(TD)	≥450	697		合格 Pass
	摩擦系数 COF	内/内(I/I)	≤0.8	0.16	GB/T10006-1998	合格 Pass
		外/外(O/O)	≤0.8	0.27		合格 Pass
	热收缩率 % Thermal shrinkage %	纵向(MD)	≤1.0	0.27	GB/T10003-2008	合格 Pass
		横向(TD)	≤1.5	0.61		合格 Pass
	直角撕裂强度 kN/m Right Angle Tear Strength kN/m	纵向(MD)	≥125	145	GB/T1130-1991	合格 Pass
		横向(TD)	≥160	176		合格 Pass
	热封温度、强度 N/15mm Heat seal temp./strength N/15mm 125℃		≥6.0	7.72	ZBYZ8004-1986	合格 Pass
	雾度 % Haze %		≥60	93.9	GB/T2410-2008	合格 Pass
	光泽度 % Gloss %		≤70	48.4	GB/T8807-1988	合格 Pass
	光密度 OD Optical Density OD		—	0.35	ANSI/NAPMIT2.19	合格 Pass
	润湿张力 mN/m Wetting Tension mN/m		≥38	39	GB/T14216-2008	合格 Pass
外观 Appearance			正常 — Normal			
鉴定意见 Appraisal Remarks			符合标准 Pass			

薄 膜 质 量 检 测 报 告
Film Test Report

产品名称：CPP乳白膜 Product Type:			生产批号：CPRS-2014C31 Production Batch No:		厚度: 20μm Thickness :	
客户名称： Client:			生产日期：2012.09.23 Date of production :		检验日期：2012.09.23 Date of test :	
检验项目 Test items			标准值 Test standard	检验结果 Results	检验方法 Test Method	判定 Determination
物理机械性能要求 Physical& Mechanical Properties	厚度偏差 % Thickness Tolerance %		±4.0	±2.8	GB/T6672-2001	合格 Pass
	宽度偏差 mm Width Deviation mm		0~+2		GB/T6673-2001	合格 Pass
	拉伸强度 Mpa Tensile Strength Mpa	纵向(MD)	≥35	51	GB/T1040.3-2006	合格 Pass
		横向(TD)	≥20	26		合格 Pass
	断裂伸长率 % Elongation at Break %	纵向(MD)	≥350	496		合格 Pass
		横向(TD)	≥450	652		合格 Pass
	摩擦系数 COF	内/内(I/I)	≤0.8	0.14	GB/T10006-1998	合格 Pass
		外/外(O/O)	≤0.8	0.15		合格 Pass
	热收缩率 % Thermal shrinkage %	纵向(MD)	≤1.0	0.37	GB/T10003-2008	合格 Pass
		横向(TD)	≤1.5	0.89		合格 Pass
	直角撕裂强度 kN/m Right Angle Tear Strength kN/m	纵向(MD)	≥125	136	GB/T1130-1991	合格 Pass
		横向(TD)	≥160	180		合格 Pass
	热封温度、强度 N/15mm Heat seal temp./strength N/15mm 125℃		≥8.0	8.61	ZBYZ8004-1986	合格 Pass
	雾度 % Haze %		≥60	92.3	GB/T2410-2008	合格 Pass
	光泽度 % Gloss %		≤70	48.6	GB/T8807-1988	合格 Pass
	光密度 OD Optical Density OD		—	0.22	ANSI/NAPMIT2.19	合格 Pass
	润湿张力 mN/m Wetting Tension mN/m		≥38	39	GB/T14216-2008	合格 Pass
外观 Appearance			正常 Normal			
鉴定意见 Appraisal Remarks			符合标准 Pass			

Product / packing view 1 产品 / 包装实拍 1

Technology data of CPP Film (Cast polypropylene film) White · ·

以下内容提取自原始技术资料，并按本公司统一版式重排；数值与结论依据原件转录。

3 • NOTES 说明

Re-typeset content extract from the original technical document. Third-party issuing bodies, report numbers, signatures, seals, factory addresses, personal contacts and watermarks have been removed. Values are transcribed from the source and are indicative; the signed technical agreement governs any order.

本文件依据原始技术资料提取内容后重新排版，已移除第三方出证机构、报告编号、签名盖章、工厂地址、个人联系方式与水印。数值按原件转录，仅供参考，订单执行以正式技术协议为准。

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393